



Zuppingerstraße 1
D-88213 Ravensburg

Tel.: ++49 (0) 751 35904-0
Fax: ++49 (0) 751 35904-20

D A T E N B L A T T

SL-PU

Schmierstoffgefülltes Gußpolyurethan

Eigenschaften	Prüfbedingungen	Normen	Einheit	
Farbe				dunkelgrau
Härte	23°C	ISO 868	Shore A	96 ± 2
Härte	23°C	ISO 868	Shore D	48 ± 3
Spannungswert 100 %	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 12
Spannungswert 300 %	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 22
Reißfestigkeit	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 50
Reißdehnung	23°C	DIN 53 504	%	≥ 500
Weiterreißwiderstand	23°C	DIN 53 515	kN/m	≥ 80
Spezifisches Gewicht	23°C	ISO 1183	kg/m ³	1170
Abrieb	23°C	DIN 53 516	mm	15
Druckverformungsrest DVR	24h 70°C 25% Verf.	ISO 815	%	≤ 30
Druckverformungsrest DVR	24h 100°C 25% Verf.	ISO 815	%	≤ 35
Min. Einsatztemperatur			°C	-37
Max. Einsatztemperatur			°C	110

Chemische Eigenschaften:

Copolymer, basierend auf aromatischen Isocyanaten und Diolen und Schmiermittel.

Beständig gegen Öl, Kraftstoff, Heißwasser, Heißluft und Ozon.

Nicht beständig gegen konz. Säuren und Laugen, reinen Alkohol und aromatische Lösungsmittel.

Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüfkörpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden.