



HYDRAULIK · PNEUMATIK · KUNSTSTOFFTEILE
 Zuppingerstraße 1 Tel.: ++49 (0) 751 35904-0
 D-88213 Ravensburg Fax: ++49 (0) 751 35904-20

PTFE-Kohle

25 % Kohle + 75 % PTFE rein

Mechanische, physikalische und thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Bedingung	Norm	Einheit	Einheit	Einheit
Farbe				schwarz	schwarz
Dichte	23 °C	DIN 53479	kg/m ³	2060	g/cm ³ 2,06
Härte	23 °C	ISO 868	Shore D	67 ±3	Shore D 67 ±3
Kugeldruckhärte	23 °C	DIN 53456 H 135/30	MPa	35 ±5	psi 5075 ±725
Reißfestigkeit	23 °C	ASTM D 4745-79	MPa	≥ 12	psi ≥ 1740
Reißdehnung	23 °C	ASTM D 4745-79	%	≥ 45	% ≥ 45
Druckfestigkeit	23 °C	DIN 53455	MPa		psi
Wärmeleitfähigkeit		DIN 52612	$\frac{J * 10^3}{m * h * K}$	≥ 3,5	$\frac{J * 10^3}{m * h * K}$ ≥ 3,5
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	25 °C - 200 °C		K ⁻¹ * 10 ⁻⁵	≥ 10,9	K ⁻¹ * 10 ⁻⁵ ≥ 10,9
Gleitreibungskoeffizient *	23 °C		μ	≥ 0,17	μ ≥ 0,17
Min. Einsatztemperatur			°C	-200	°F -328
Max. Einsatztemperatur			°C	260	°F 500
E-Modul Zug		DIN 53457	MPa		psi

* Gleitreibungskoeffizient: Gleitreibung im Trockenlauf gegen Stahl 16MnCr5 v=0,6m/s; p=0,05 MPa; t=5h

Chemische Eigenschaften

Beständig gegen fast alle Chemikalien

Nicht beständig im Einsatz bei Halogeniden, reinem Fluor, CF₃, geschmolzenen Alkalimetallen