



HYDRAULIK · PNEUMATIK · KUNSTSTOFFTEILE
 Zuppingerstraße 1 Tel.: ++49(0)751 35904-0
 D-88213 Ravensburg Fax.: ++49(0)751 35904-20
 www.ecoma-dichtungen.de

D A T E N B L A T T

FPM FDA blau

Fluor Kautschuk

8935801

Eigenschaften properties	Prüfbedingungen condition	Normen standard	Einheit unit	
Farbe colour				blau blue
Härte hardness	23°C/3 Sek. 23°C/15 Sek.	ISO 868 ISO 868	Shore A Shore A	80 ± 5 76 ± 5
Spannungswert 100 % modulus 100%	23°C	DIN 53 504	MPa psi	≥ 4 ≥ 580
Reißfestigkeit tensile strength	23°C	DIN 53 504	MPa psi	≥ 7 ≥ 1015
Reißdehnung elongation at break	23°C	DIN 53 504	%	≥ 160
Weiterreißwiderstand tear strength	23°C	DIN ISO 34-1	kN/m lbf/inch	≥ 41 ≥ 234
Spezifisches Gewicht spec. gravity	23°C	ISO 1183	kg/m ³ g/cm ³	2530 2,53
Rückprallelastizität rebound elasticity	23°C	DIN 53 512	%	5
Abrieb abrasion	23°C	DIN 53 516	mm ³	252
Druckverformungsrest DVR compression set	24h 70°C 25% Verf.	ISO 815	%	≤ 6
Druckverformungsrest DVR compression set	24h 100°C 25% Verf.	ISO 815	%	≤ 8
Druckverformungsrest DVR compression set	24h 150°C 25% Verf.	ISO 815	%	
Min. Einsatztemperatur minimum service temperature			°C °F	-17 1,4
Max. Einsatztemperatur maximum service temperatur			°C °F	200 392
Obere Anwendungstemperatur bei Wasserdampf max. temperature water/steam			°C °F	
Obere Anwendungstemperatur bei Heißluft, kurzfristig max. temperature hot air, short			°C °F	

Chemische Eigenschaften:

Copolymer basierend auf Fluor
 Beständig gegenüber Fetten, Rohöl, Mineralölen, Benzin, aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen
 Nicht beständig gegenüber Glykol, Ketonen und Aminen, Wasserdampf

Zulassungen:

Chemical Properties:

Copolymer, based on fluoro
 Resistant to: fats, crude oil, mineral oil, gasoline, aliphatic and aromatic hydrocarbons
 Not resistant to: glycols, ketones, most fluids containing amines and water/steam

Approvals: